

Legierung: **AuroDur H Lot 800**

Kurzbezeichnung: **LADH800**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	Gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	72,00
(Massenanteile in %)	Pt	1,90
	Pd	1,00
	Ag	8,60
	Cu	7,10
	Zn	9,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	800
	Schmelzintervall in °C	760 – 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.