

Legierung: **AuroDur H14**

Kurzbezeichnung: **ADH14**

Typ:	Hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis, Typ 3 (hart), gem. DIN EN ISO 22674
Farbe:	gelb

Indikationen:	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken jeder physiologischen Spannweite	
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	
	Modellguss	

Zusammensetzung:	Au	78,00
(Massenanteile in %)	Pt	1,00
	Ir	0,10
	Ag	11,40
	Cu	8,60
	Zn	0,90

Technische Daten:	Dichte in g/cm ³	16.0
	Vickershärte HV 5/30	(s) 130
	Dehngrenze R _{p0,2} in MPa	(s) 310
	Bruchdehnung in %	(s) 38
	E-Modul in GPa	90
	Schmelzintervall in °C	900 - 930

Verarbeitung:	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	700
	Gießtemperatur in °C	1080
	Tiegel	Grafit/Keramik
	Aushärten (a-s)	nicht aushärtbar

Geeignete Lote:	Verbindungen als Gusslegierung	AuroCer Lot 800 PF
	Verbindungen als Gusslegierung	AuroDur H Lot 750

1) Kurzbezeichnungen:

s - Selbstaushärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n

2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen

Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.

