

Legierung: **AuroDur R Lot 785**

Kurzbezeichnung: **LADR785**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	53,00
(Massenanteile in %)	Ag	35,50
	Zn	11,50

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	800
	Schmelzintervall in °C	690 – 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.