

Legierung: **AuroCer Lot 710**

Kurzbezeichnung: **LAC710**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	hellgelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot •
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	50,00
(Massenanteile in %)	Pd	1,00
	Ag	27,50
	Zn	14,00
	Cu	5,10
	In	2,30
	Fe	0,10

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	710
	Schmelzintervall in °C	670 – 720

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.