

Legierung: **AuroCer Lot 920**

Kurzbezeichnung: **LAC920**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	78,30
(Massenanteile in %)	Pt	0,45
	Ir	0,05
	Ag	16,20
	Zn	5,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	920
	Schmelzintervall in °C	800-930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.