

Legierung: **AuroCer Lot 1120**

Kurzbezeichnung: **LAC1120**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	70,40
(Massenanteile in %)	Pd	9,70
	Ag	17,50
	In	1,00
	Zn	1,00
	Cu	0,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1140
	Schmelzintervall in °C	1030 – 1140

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.