

Legierung: **SiloPal G26.1**

Kurzbezeichnung: **SIPAG26.1**

<b>Typ:</b>	Edelmetall-Legierung auf Silberbasis vorgesehen für metallkeramischen Zahnersatz oder als Dentalgusslegierung, Typ 3 (hart), Typ 4 (extra hart) für a-s/a-n gem. DIN EN ISO 22674
<b>Farbe:</b>	weiß

<b>Indikationen:</b>	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken jeder physiologischen Spannweite	•
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	•
	Modellguss	
	verblendbar mit LFC	•

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	26,00	Zn	2,00
	Pd	22,00	In	1,00
	Ru	1,00	Sn	1,00
	Ag	47,00		

<b>Technische Daten:</b>	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	12,6
	Vickershärte HV 5/30	als Gusslegierung (s) 150 (a-s) 160 als Aufbrennlegierung (s) 150 (n)150 (a-n) 190
	Dehngrenze R <sub>p0,2</sub> in MPa	als Gusslegierung (s) 320 (a-s) 370 als Aufbrennlegierung (s) 320 (n) 320 (a-n) 430
	Bruchdehnung in %	als Gusslegierung (s) 22 (a-s) 19 als Aufbrennlegierung (s) 22 (n) 21 (a-n) 21
	Mittlerer linearer WAK 25 – 500 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	16,8
	Mittlerer linearer WAK 25 – 600 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	17,2
	E-Modul in GPa	110
	Schmelzintervall in °C	1060 - 1140

<b>Verarbeitung:</b>	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	800
	Gießtemperatur in °C	1290
	Tiegel	Grafit/Keramik
	Aushärten (a-s)	550°C/15min
	(a-n)	500°C/15min

<b>Geeignete Lote:</b>	Verbindungen vor dem Keramikbrand	AuroCer Lot 920
	Verbindungen nach dem Keramikbrand	AuroCer Lot 700 PF
	Verbindungen als Gusslegierung	AuroDur H Lot 750

1) Kurzbezeichnungen:

s - Selbststahthärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s  
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n

2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen

Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.

