

Legierung: **AuroCer Lot 1060 G**

Kurzbezeichnung: **LAC1060G**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	80,00
(Massenanteile in %)	Pd	6,00
	Pt	0,40
	Ag	8,50
	Cu	3,20
	Zn	1,90

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1070
	Schmelzintervall in °C	980 – 1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.