

Legierung: **AuroCer Lot 1100**

Kurzbezeichnung: **LAC1100**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	70,20
(Massenanteile in %)	Pd	9,45
	Ir	0,05
	Ag	16,50
	Zn	2,50
	Sn	1,00
	Cu	0,30

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1080
	Schmelzintervall in °C	990-1090

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.