

Legierung: **AuroCer R15**

Kurzbezeichnung: **ACR15**

<b>Typ:</b>	Goldreduzierte Metallkeramik-Legierung auf Goldbasis, Typ 4 (extra hart), gem. DIN EN ISO 22674
<b>Farbe:</b>	weiß

<b>Indikationen:</b>	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken großer Spannweite	•
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	•
	Modellguss	•

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	50,60
(Massenanteile in %)	Pd	26,50
	Ag	17,60
	In	2,00
	Fe	0,10
	Mn	0,40
	Pt	0,20
	Ru	0,10
	Sn	2,40
	Ir	0,10

<b>Technische Daten:</b>	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	13,9
	Vickershärte HV 5/30	(s) 190 (n) 210
	Dehngrenze R <sub>p0,2</sub> in MPa	(s) 440 (n) 470
	Bruchdehnung in %	(s) 6 (n) 6
	E-Modul in GPa	140
	Mittlerer linearer WAK 25 – 500 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	14,5
	Mittlerer linearer WAK 25 – 600 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	14,7
	Schmelzintervall in °C	1190 - 1260

<b>Verarbeitung:</b>	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	900
	Gießtemperatur in °C	1410
	Tiegel	Keramik
	Aushärten	Nicht aushärtbar

<b>Geeignete Lote:</b>	Verbindungen vor dem Keramikbrand	AuroCer Lot 1060 weiß
	Verbindungen nach dem Keramikbrand	AuroDur H Lot 750

1) Kurzbezeichnungen:

s - Selbstaushärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s  
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n

2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
  - Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
  - Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen
- Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.

