

Legierung: **AuroCer Lot 1020**

Kurzbezeichnung: **LAC1020**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	80,00
(Massenanteile in %)	Pt	0,90
	Ir	0,10
	Ag	17,00
	Zn	2,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1020
	Schmelzintervall in °C	960-1010

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.