

Legierung: **Stahlgoldlot 870**

Kurzbezeichnung: **LSTG870**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen •

Zusammensetzung:	Au	80,00
(Massenanteile in %)	Ni	10,50
	Zn	9,50

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	870
	Schmelzintervall in °C	780 – 870

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.



ACHTUNG: Produkt enthält Nickel. Sollte bei bekannter Nিকেlempfindlichkeit nicht angewendet werden.