

Legierung: **AuroCer Lot 1030B**

Kurzbezeichnung: **LAC1030B**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	64,00
(Massenanteile in %)	Pt	0,40
	In	0,60
	Ag	34,80
	Rh	0,20

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1030
	Schmelzintervall in °C	1000- 1030

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.