

Legierung: **AuroCer Lot 880 PCF**

Kurzbezeichnung: **LAC880PC**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	80,00
(Massenanteile in %)	Pt	2,00
	Ir	0,10
	Ag	11,40
	Zn	6,50

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	880
	Schmelzintervall in °C	780-890

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.